CENTRALE DIRECTE COLOR

FICHE TECHNIQUE

Réf. CDC2KSOLV

PEINTURE
BRILLANT DIRECT
ACRYLIQUE 2K

Peinture professionnelle acrylique polyester 2K pour la réparation des carrosseries avec finition brillant direct.

Cette peinture offre un haut pouvoir couvrant, elle est très facile à appliquer. Elle s'adapte parfaitement pour les réparations complètes comme les réparations partielles. Finition brillant direct, elle offre un gloss/brillant élevé, elle est aussi très résistante. Son séchage rapide permet d'optimiser toute réparation.

La peinture doit être appliquée dans les opérations de revêtement des surfaces conformément à la Directive 1999/13/CE. Non conforme à la la Directive 2004/42/CE annexe II B. Toutes les teintes brillant direct sont opaques (sans effet métallisé, nacrée, perlée, xyralique, tricouche). **Produit à usage strictement professionnel.**

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Nature : Acrylique
Poids spécifique : 1,0-1,4 Kg/l à 20°C
Épaisseur du film sec : 50-70 µ - 2 couches
Conditionnement : Bidon

SURFACE

Panneau neuf : s'applique sur tout apprêt 2K
Panneau peint : poncer avec P400-P600 (sec) et P800-P1000 (à l'eau) et dégraisser avant de peindre

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

Votre peinture doit être préparée : elle nécessite un **durcisseur** et un **diluant.**
Proportion de mélange (en volume) : **2:1** durcisseur | **15%** diluant

Durcisseur standard - 1 L :	CDC2KD1STD	**Diluant standard - 1 L :**	CDCS322
		Diluant standard - 5 L :	RF53

MÉLANGE

Volume	Règle	Viscosité	Vie en pot
			
100 : 50 : 10 - 15	2 : 1 10 - 15%	20" - 23" F/4	5h

PRÉPARATION

Se protéger	Test produit
	
Porter un équipement de protection individuelle	Contrôler la teinte sur une plaquette test

APPLICATION DE LA PEINTURE

	Buse	Pression	Distance	Nombre de couches	Temps entre les couches
					
Gravité	1,2 - 1,4	2 - 2,5	15 - 20	2	10 min
HVLP	1,2 - 1,4	2	10	2	10 min

CENTRALE DIRECTE®
1516 D906 |71570 - La Chapelle de Guinchay - 03 85 27 10 10 - **www.centrale-directe.com** - **contact@centrale-directe.com**

CENTRALE DIRECTE® COLOR

FICHE TECHNIQUE

Réf. CDC2KSOLV

PEINTURE
BRILLANT DIRECT
ACRYLIQUE 2K

SÉCHAGE À 20°C

Hors poussière	Au toucher	En profondeur	Masquage	Lustrage
				
40 min	4-5h	8h	10h	30h

SÉCHAGE À 60°C

Au toucher

30 min

La température de séchage influe sur le brillant final.
Le résultat peut être différent si le séchage est à température ambiante, ou en infrarouge.

IR - ONDES COURTES

	Flash Off	Full Bake
		
Clairs	5 min	10 min
Foncé	4 min	8 min

LE BRILLANT PEUT ETRE ALTÉRE PAR

- Épaisseur du film
- Support où il est appliqué
- Conditions de séchage
- Quantité de diluant ajouté

OBSERVATIONS

Il est important de bien agiter l'aérosol. Appliquer à des températures comprises entre 18°C et 22°C avec une humidité relative entre 45-50%

SÉCURITÉ

Consulter l'étiquette du produit. Pour plus d'information consulter les fiches de sécurité. Respecter les directives de sécurité et d'hygiène au travail ainsi que celles d'élimination des résidus.

STOCKAGE

A conserver dans un endroit frais et bien ventilé en évitant l'exposition directe à la lumière solaire.
A entreposer dans des conditions de température comprise entre +5°C et +25°C.

GARANTIE

3 mois dans l'emballage d'origine.

TRAITEMENT DES DÉCHETS

Éliminer le pot vide dans des récipients prévus à cet effet.

CENTRALE DIRECTE®
1516 D906 |71570 - La Chapelle de Guinchay - 03 85 27 10 10 - **www.centrale-directe.com** - **contact@centrale-directe.com**