DEFINITION

CDC2KSOLV est un système de peintures acryliques polyester 2k pour carrosserie brillant direct. Avec un haut pouvoir couvrant, facile à l'application, adapté pour les réparations complètes comme pour réparations partiels. Cette finition se distingue pour son bon séchage rapide et pour sa résistance, qui permet d'optimiser toute réparation.
Le système est composé de 19 teintes de bases et la Base à mater UB-100.

Cette gamme de produits ne sont pas conformes à la Directive 2004/42/CE Annexe II B, alors ils doivent être appliqués seulement pour opérations de revêtement des surfaces ne faisant pas l'objet de cette directive ou en installations conformément à la Directive 1999/13/CE.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Nature:	Acrylique
Poids spécifique:	1,0-1,4 kg/l à 20ºC
Épaisseur du film sec:	50-70 microns 2 couches

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

CDC2KD1STD Durcisseur Standard
SC41 Durcisseur Rapide

RF99 Diluant Standard 1L
RF53 Diluant Standard 5L

T^{e} (ºC)	Durcisseur/diluant	
< 18	SC41 RF99	CDC2KD1STD – SC41 – RF99
18 - 25	CDC2KD1STD – SC41 – RF99	CDC2KD1 STD – RF99 ou RF53
> 25	CDC2KD1 STD – RF99 ou RF53	RF99 ou RF53

SURFACE ET PREPARATION

Supports neufs: S'appliquer sur tout apprêt 2K de la gamme Centrale Directe
Anciennes peintures: Poncer avec P400-P600 (sec) et P800-P1000 (à l'eau) et dégraisser avant de peindre

PROPORTION DE MELANGE

Ucrom				
	100:50:10-15 volume	2:1 + 10-15%	20''-23'' F/4 20ºC	5 h
CDC2KD1 STD				5 h
SC41				2 h
				2 h

METHODE D'APPLICATION

	mm	bar	cm		
	1,2- 1,4	2-2,5	15 - 20	2	10'-15'
	1,3-1,4	4	15 - 20		
HVLP	1,2– 1,4	2	10		

SECHAGE

	20º C					60º C		IR - OC		
								IR	FLASH OFF	FULL BAKE
								CLAIRS	5'	10'
CDC2KD1 STD	40'	4,5h	8h	10h	30h	CDC2K D1STD	30'	FONCES	4'	8'
SC41	35'	2h	5h	7h	24h	SC41	-			
	30'	2h	4h	6h	24h		-			

La température de séchage influe sur le brillant final; lors d'un séchage à température ambiante, lors d'un étuvage ou avec des infrarouges, on obtiendra des résultats différents brillants.

TABLEAU DE MELANGE ET BRILLANT

NIVEAU	UCROM	BASE A MATER UB-100	% BRILLANT (^60º)
SEMI-BRILLANT	65	35	40-90
	60	40	30-80
	55	45	20-65
SATINE	50	50	10-45

LE BRILLANT PEUT ETRE ALTERE PAR:

Épaisseur du film
Quantité de diluant ajouté
Conditions de séchage
Support où il est appliqué

OBSERVATIONS

Après la pesée des bases pour la formulation du coloris, il est important de bien mélanger. Appliquer à des températures comprises entre 18ºC et 22ºC avec une humidité relative entre 45-50%.
Une augmentation de la concentration en base à mater provoque une perte de brillance et rend le produit plus sensible aux rayures.
L'utilisation de ce produit peut conduire à des différences colorimétriques.
Le tableau général et indicatif (la brillance peut varier selon les coloris utilisés).

SECURITE

Consulter l'étiquette du produit. Pour plus d'information consulter les fiches de sécurité. Respecter les directives de sécurité et d'hygiène au travail ainsi que celles d'élimination des résidus.

STOCKAGE

A conserver dans un endroit frais et bien ventilé en évitant l'exposition directe à la lumière solaire. A entreposer dans des conditions de température comprise entre +5ºC et +30ºC.

GARANTIE

18 mois dans l'emballage d'origine sans ouvrir.

Pour n'importe quelle information technique consultez notre Service Après-vente ou notre Département Technique. Centrale Directe décline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte du produit.