

ANTIGRAVILLON À BASE AQUEUSE

DEFINITION

HIDROTEX est un antigraillon à base aqueuse. Dû à l'absence de solvants et à sa nouvelle technologie, ce produit est sans danger pour la santé et l'environnement. Pour cela il respecte les réglementations des pays les plus exigeants.

Il est conseillé de l'appliquer dans les zones où l'on désire une bonne protection d'antigraillon, puisqu'une fois sec, **HIDROTEX** forme un film élastique et résistant à l'abrasion.



Par sa forte thixotropie, **HIDROTEX** s'applique facilement, car il possède une bonne fluidité au moment de son application.

HIDROTEX peut s'appliquer sur des impressions époxy, apprêts polyuréthanes, vieille peinture et même sur de la tôle nue sans problème de corrosion. **HIDROTEX** peut se recouvrir au bout de 60 minutes, avec n'importe quelle peinture de carrosserie.

CARACTERISTIQUES



Nature:	Élastomères
Couleur:	Gris - Noir
Poids spécifique:	1,2 kg/l à 20°C
VOC:	93 g/l Gris - 94 g/l Noir
Présentation:	Réceptacle adaptable au pistolet
Rendement:	6-7 m ² /kg

APPLICATION

	 Kg/cm ²		 cm
	HP	RB1	
Texturé fin	2-3	4-5	10-15
Texturé gros	1-2	2-3	20-30
Bande texturée	1,5	2,5	3

SECHAGE

Le séchage dépend de la ventilation, de la température ambiante, de l'humidité relative et de l'épaisseur. En règle générale, le produit est sec et peut être repeint aussitôt que toute la pièce a changé de couleur.

				JET DRY	
	23°C 60 % H.R. 200 microns	60°C	IR		
HIDROTEX	1h	5'	5'	30'	1h

OBSERVATIONS

Pour favoriser le séchage, appliquer le produit dans une zone bien ventilée.
Ne jamais appliquer avec une humidité relative supérieure à 80%.

ENTRETIEN DE L'EQUIPEMENT

On conseille d'utiliser de l'eau chaude. Si le produit est sec utiliser de l'acétone.

SECURITE

Consulter l'étiquette du produit. Pour plus d'information consulter la fiche de sécurité.
Respecter les directives de sécurité et d'hygiène au travail tel que l'élimination des résidus.

STOCKAGE

Conserver dans un endroit frais et bien ventilé en évitant l'exposition directe à la lumière solaire. Conserver entre +5°C et +30°C.

GARANTIE

Dans l'emballage d'origine sans ouvrir, un an à partir de sa date de fabrication.

SUGGESTION:

Augmenter progressivement le débit du produit pour obtenir une épaisseur et une largeur de bande selon le besoin.

Pour n'importe quelle information technique consultez notre Service Après-Vente ou notre Département Technique.
ROBERLO SA décline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte du produit.