

## DEFINITION

Le SC54 est un système d'apprêts acryliques 2K à haut extrait sec et faible émission de VOC, qui garantit une multifonctionnalité totale grâce à ses 3 méthodes d'application possibles:

- Apprêt à haut pouvoir garnissant
- Apprêt isolant
- Apprêt mouillé sur mouillé

De même, sa gamme de couleurs permet d'assurer l'égalisation de la finition quel que soit la couleur à utiliser ou le pouvoir de remplissage ;

## CARACTERISTIQUES PHYSIQUES



**Nature:** Acrylique 2K  
**Couleur:** Blanc, gris, noir  
**Poids spécifique:** 1,4 kg/l à 20°C

	<i>Haut pouvoir garnissant</i>	<i>Isolant</i>	<i>Mouillé sur mouillé</i>	
<b>Epaisseur du film sec:</b>	80 microns	50 microns	15 microns	Par couche
<b>VOC:</b>	407 g/l	487 g/l	497 g/l	Mélange d'application
<b>Rendement:</b>	6 - 7 m <sup>2</sup> /l	8 - 10 m <sup>2</sup> /l	16 - 18 m <sup>2</sup> /l	Par couche



## PRODUITS COMPLEMENTAIRES

SC51 Durcisseur standard  
 SC52 Durcisseur rapide

VOC PLUS Additif Low Voc Standard  
 VOC PLUS Additif Low Voc Lent




<i>T° (°C)</i>	<i>Durcisseur</i>	
		
< 18	SC52	SC52
18 - 25	SC51	SC51-SC52
> 25		SC51

## PREPARATION DE LA SURFACE \*

	Haut pouvoir garnissant	Isolant	Mouillé sur mouillé
	P240	P 40 - P320	P400
	☐	☐	☐





(\*) Surfaces: Peintures OEM, mastics polyester, acier, acier galvanisé, aluminium ou polyester

## PROPORTION DE MELANGE






		Haut pouvoir garnissant		Isolant		Mouillé sur mouillé	
		Vo.	Poids	Vol	oids	Vol	Poids
	SC54	5	100	5	100	2	10
	Durcisseur	1	15	1	15	1	35
	Additif mouillé sur mouillé	-	-	-	-	1	35
	VOC PLUS Additif Low Voc Standard	-	-	1	13	-	-
	F/4 à 20°C	55''		25''		16''	
	20°C	20' - 30' (*)		40'		20'	
	25°C	15' - 25' (*)		30'		15'	
SC51	30°C	10' - 20' (*)		25'		10'	

(\*) Données de pot life en ajoutant 5% de diluant

## METHODE D'APPLICATION



		Haut pouvoir garnissant	Isolant	Mouillé sur mouillé
	HVLP	1,7 - 1,9	1,5 - 1,7	1,2 - 1,4
		2,5 - 3	2 - 2,5	2 - 2,5
	Couches	2 - 3	2	1 - 2
	20°C	5'	5' - 10'	3'

## SECHAGE








		<i>Haut pouvoir garnissant</i>	<i>Isolant</i>	<i>Mouillé sur mouillé</i>
 20°C	SC51	-	-	Min 15' Max 60'
 20°C	SC51	4 h	3 h	-
	SC52	3 - 4 h	2 - 3 h	> 1 h *
 60°C	SC51	25'	20'	-
 OM - 60cm	FLASH OFF	5'	5'	-
	FULL BAKE	20'	15'	-
 OC - 80cm	FLASH OFF	5'	5'	-
	FULL BAKE	10'	10'	-

(\*) Il peut être poncé après 15' à 20°C en cas de défauts superficiels

## PONÇAGE

		<i>Haut pouvoir garnissant</i>	<i>Isolant</i>	<i>Mouillé sur mouillé</i>
 ORBITE 3 - 5	INITIAL	P320	P400	-
	FINAL	P500	P500	SANDING PAD MICROFINE
	INITIAL	P600	P600	-
	FINAL	P800	P800	P1000

## TABLE DES COULEURS

	<i>Couleurs</i>	<i>Proportion de mélange S1 : S7</i>	<i>Finitions recommandés</i>
S1		100 : 0	Blanc
S2		90 : 10	Orange Jaune Bleu Vert clair métalisé
S3		70 : 30	Gris clair métalisé Jaune moyen
S4		50 : 50	Gris moyen métalisé Jaune foncé Bleu Vert moyen
S5		30 : 70	Rouge moyen métalisé Gris foncé métalisé
S6		5 : 95	Bleu foncé métalisé Vert foncé métalisé
S7		0 : 100	Noir Rouge foncé métalisé

## ENTRETIEN DE L'EQUIPEMENT

Nettoyer avec un solvant de nettoyage avant le durcissement du produit.

## SECURITE

Consulter l'étiquette du produit. Pour plus d'information consulter la fiche de sécurité. Respecter les directives de sécurité et d'hygiène au travail telle que l'élimination des résidus.

## STOCKAGE

Entreposer dans un endroit frais et bien ventilé en évitant l'exposition directe à la lumière solaire. Conserver entre +5°C et +30°C.

## GARANTIE

Dans l'emballage d'origine sans ouvrir, un an à partir de sa date de fabrication.

Pour n'importe quelle information technique consultez notre Service Après-Vente ou notre Département Technique. Centrale Directe décline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte du produit.